MATERIALES DE INSTALACIÓN

EVOCELL
evoluzioni tecnologiche nell'elastomero

Materiales de Instalación
Aislación Elastomérica Evocell
IT-FLEX C1

Fabricadas en Italia, bajo Normas ISO9001:2008

Materiales de Instalación

Aislación Elastomérica

Tiras de Aislación Evocell IT-C1, μ: ≥ 7.000, largo 2mt, Esp. 9mm & 13mm

Cod. SAP	Esp.	Ø Fe	Ø Cobre	Tiras/ Caja	Mts/ Caja
IT-EVF006	9mm		1/4"	176	352
IT-EVF010	9mm	1/8"	3/8"	133	266
IT-EVF012	9mm		1/2"	117	234
IT-EVF015	9mm		5/8"	96	192
IT-EVF018	9mm	3/8"	3/4"	83	166
IT-EVF022	9mm	1/2"	7/8"	68	136
IT-EVF025	9mm		1"	54	108
IT-EVF028	9mm		1.1/8"	49	98
IT-EVF035	9mm	1"	1.3/8"	38	76
IT-EVF042	9mm	1.1/4"	1.5/8"	30	60
IT-EVF054	9mm		2.1/8"	23	46
IT-EVF064	9mm		2.5/8"	23	46

Cod. SAP	Esp.	Ø Fe	Ø Cobre	Tiras/ Caja	Mts/ Caja
IT-EVH010	13mm	1/8"	3/8"	86	172
IT-EVH012	13mm		1/2"	81	162
IT-EVH015	13mm		5/8"	68	136
IT-EVH018	13mm	3/8"	3/4"	59	118
IT-EVH022	13mm	1/2"	7/8"	49	98
IT-EVH028	13mm		1.1/8"	39	78
IT-EVH035	13mm	1"	1.3/8"	29	58
IT-EVH042	13mm	1.1/4"	1.5/8"	24	48
IT-EVH048	13mm	1.1/2"		20	40
IT-EVH054	13mm		2.1/8"	17	34
IT-EVH076	13mm	2.1/2"		13	26

CSI CERT UNI EN ISO 9001:2008 | CE

Para información detallada descargue la Hojas Técnicas e Instrucciones de Instalación desde nuestra página Web

LOCALES >

Repuestos y personas. Trabajando Juntos

TOTALINE

Totaline Lima Lima 411, CABA (011) 4384.5509 Totaline Lanús Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627 Totaline Norte Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000/0033/0333 Totaline Oeste Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004/0186 Totaline Rosario Eva Perón 4751, Rosario (0341) 437.5606/4063/4304 Totaline Interior Vedia 3616, 4to piso, CABA (011) 4014.5104/5028

TOTALINE.COM.AR

Materiales de Instalación

Aislación Elastomérica

Tiras en Rollo Aislación Evocell IT-C1, μ: ≥ 7.000

Cod. SAP	Elemento	Espesor	Ø Fe	Ø Cobre	Mts / Caja
IT-EV7F06COIL	Tira en Rollo	9mm		1/4"	40
IT-EV7F10COIL	Tira en Rollo	9mm	1/8"	3/8"	34
IT-EV7F12COIL	Tira en Rollo	9mm		1/2"	31
IT-EV7F16COIL	Tira en Rollo	9mm	1/4"	5/8"	27
IT-EV7F18COIL	Tira en Rollo	9mm	3/8"	3/4"	23
IT-EV7F22COIL	Tira en Rollo	9mm	1/2"	7/8"	19

Medida de la caja: 50x50x20cm

Planchas de Aislación sin Adhesivo Evocell IT-C1, μ: ≥ 7.000

Cod. SAP	Elemento	Espesor	Largo	Ancho	Adhes.	M2/Caja
IT-EVBL13	Plancha aislación	13mm	14Mt	1Mt	No	14
IT-EVBL19	Plancha aislación	19mm	10Mt	1Mt	No	10

Medida de la caja: 108x54x54cm

Cintas Elstoméricas Adhesivas IT-Flex

Cod. SAP	Elemento	Adhesivo	Espesor	Largo	Ancho	Cant./Caja
IT-EV8NASTRON	Rollo Cinta Autoadhesiva	Sí	3mm	15Mt	50mm	12

Medida de la caja: 44x44x31cm

Características Técnicas IT-FLEX

TIPO DE MATERIAL	Espuma elastomérica flexible (FEF) de células cerradas
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	Aislante térmico en elastómero extruido y expandido realizado de acuerdo a la norma EN 14304: 2009 (UNI EN 14304:2010)
GAMA DE PRODUCCIÓN	Tubos en barras adhesivos y no adhesivos en rollos continuo de 6 a 170 mm de diámetro y 6 a 60 mm de espesor. Planchas en hojas o rollos adhesivas y no adhesivas de 6 a 60 mm de espesor Cintas de 3 mm de espesor.
USO DEL PRODUCTO	Aislamiento térmico de los componentes en las instalaciones de calefacción, climatización, refrigeración e industrial, incluso en ambientes exteriores (versión C1R)
PRINCIPALES PARTICULARIDADES	Expandido sin el uso de CFC - HCFC. No contiene polvos ni fibras

Datos técnicos	Datos de referencia	Norma de prueba
TEMPERATURA DE TRABAJO Temperatura máx. de los fluidos transportados Temperatura mín. de los fluidos transportados	+110 °C (85 °C para las planchas encoladas sobre toda la superficie) - 40 °C *	UNI ISO 188 - EN 14706 - 14707
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ	A la temp. de 0°C ≤ 0,036 W / (m•K) A la temp. de 40°C ≤ 0,040 W / (m•K)	EN ISO 8497 - EN 12667
FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA μ	≥7000	EN 13469 - DIN 52615
CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO	EUROCLASE { TUBOS B_L, s2, d0 PLANCHAS B, s3, d0 CINTA B, s2, d0 M1 (F)	EN 13501 - 1: 2007 AFNOR NF P 92 501
CAPACIDAD DE PROPAGACIÓN DE LLAMA LIMITADA	CONFORME	Directiva 96/98/ CE Módulo D - Anexo B
PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN DE LOS TUBOS	CONFORME	EN 13468:2001
RESISTENCIA AL OZONO	EXCELENTE	ISO 7325/91
RESISTENCIA A LOS RAYOS UV	BUENA	UNI ISO 4892 - 2/94
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	Según tabla 1 - Norma EN 14304: 2009 (UNI EN 14304:2010)	